



Bitumi



prodotti e servizi per  
pavimentazioni bituminose



pavimentazioni stradali  
modificate ad alta tecnologia

## FLEX 50/70 P

Bitume con bassissime emissioni odorigene nell'utilizzo per la realizzazione di conglomerati presenta il vantaggio di un prodotto finito più gradevole all'olfatto

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	SPECIFICHE	TEST METHOD
		FLEX GO 50/70 LP	EN
Densità o peso specifico 25/25°	g/cm <sup>3</sup>	1,03 ÷ 1,04	3838
Penetrazione a 25°C	dmm	50 ÷ 70	1426
Punto di rammollimento o P.&A.	°C	46 ÷ 54	1427
Punto di rottura secondo Fraass	°C	≤ -8	12593
Punto di infiammabilità (Cleveland v.a.)	°C	≥250	22592
<b>Resistenza all'invecchiamento RTFOT</b>			
Variazione della densità	% m	≤ 0,5	Valore assoluto
Penetrazione residua	%	≥ 50	1426
Incremento del P.&A.	°C	≤ 9	1427



## Avvertenze indicative e condizioni di stoccaggio e impiego

Temperatura massima di riscaldamento.	180°C
Temperatura minima di pompaggio	120°C
Temperatura di stoccaggio.	130 - 150°C
Temperatura consigliata per la realizzazione di conglomerati bituminosi (in funzione della velocità di produzione).	120 - 130°C
Temperatura di stesa del conglomerato.	non inferiore a 120°C
Temperatura di compattazione.	fra 100 - 110
Il bitume FLEX 50/70 P non presenta rischi specifici. Per informazioni si prega consultare la scheda di sicurezza disponibile a richiesta.	
Si può conservare come un normale bitume in serbatoi dotati di adeguati sistemi di agitazione e circolazione. In caso di non utilizzo può essere raffreddato e successivamente riscaldato con l'accortezza di omogeneizzarlo energeticamente.	

**SEDE LEGALE**  
**GORIMA / PAVIMOD**  
Via Dei Palumbo 55  
73100 Lecce (LE)  
Tel. 0832 312959

**SEDE MILANO**  
Via Spoleto 1  
20125 Milano (MI)  
Tel. 02 342613

**STABILIMENTO**  
**ALTAMURA**  
Contrada Graviscella snc  
70022 Altamura (BA)  
Tel. 099 4700208

**STABILIMENTO**  
**CATANZARO**  
S.P. 166 - 88100  
Catanzaro Lido (CZ)  
Tel. 0961 719003

**STABILIMENTO**  
**TARANTO**  
S. P. 40 snc  
74010 Statte (TA)  
Tel. 099 4700200

info@gorima.it  
gorima@pec.gorima.it  
info@pavimod.it  
pavimod@pec.pavimod.it  
www.gorima.it

Scheda prodotto



GORIMA COSTRUZIONI S.p.A. - Cap. Soc. € 1.000.000,00 - interamente versato  
Reg. Imp. di Lecce n. 00143770758 - R.E.A. C.C.I.A.A. Lecce n. 35540 - P. Iva / Cod. Fiscale: 00143770758  
PAVIMOD S.r.l. - Cap. Soc. € 500.000,00 interamente versato - Reg. Imp. di Lecce n. 02185140130  
R.E.A. C.C.I.A.A. Lecce n.204892 - P. Iva: 03157370754 - Cod. Fiscale: 02185140130

