

**BASE CB 31.5****DEFINIZIONE**

Il conglomerato bituminoso tipo base è un conglomerato bituminoso ad elevata resistenza meccanica di tipo semichiuso con funzione di primo strato della sovrastruttura viaria a contatto con il sottofondo; strutturalmente trasferisce, senza deformazioni permanenti, i carichi trasmessi dagli strati superficiali della pavimentazione agli strati di fondazione.

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Conglomerato bituminoso tradizionale, costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler), impastati a caldo, in impianto, con legante bituminoso stradale normale.

**CAMPI DI IMPIEGO**

Strati di base delle pavimentazioni multistrato in conglomerato bituminoso, flessibili o semirigide, di:

- Autostrade, strade extraurbane ed urbane ad alta intensità di traffico
- piazzali ad elevata intensità di carico
- Ogni altro impiego specifico previsto progettualmente

**Caratteristiche tecniche****CARATTERISTICHE TECNICHE**

DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO  
32 mm

**COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA**

AGGREGATO GROSSO > 2 mm 65 – 83 %

AGGREGATO FINO < 2 mm 17 – 35 %

FILLER 4 - 8 %

PERCENTUALE DI LEGANTE BMIN 4,0 % (RIFERITA AL PESO DELLA MISCELA) 4,0 – 4,4 %

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

RESISTENZA A TRAZIONE INDIRECTA  
rt (gpa x 10-3) 1,20 (uni en 12697-23)

COEFFICIENTE DI TRAZIONE INDIRECTA  
cti (gpa x 10-3) 90 (uni en 12697-23)

VUOTI RESIDUI A 10 GIRI:  
11 - 15 % (uni en 12697-31)

VUOTI RESIDUI A 100 GIRI:  
3 – 6 % (uni en 12697-31)

MASSA VOLUMICA  
2,38 - 2,43 g/cm3 (uni en 12697-31)

**CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI AGGREGATI****AGGREGATO GROSSO (> 2 mm):**

costituito da pietrischi, pietrischetti e graniglie, di natura mineralogica prevalentemente calcarea

- resistenza alla frammentazione  
LA < 25 % LA25 ((UNI EN 1097-2)
- % di elementi frantumati > 80 %

**AGGREGATO FINO (< 2 mm):**

costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce

**ADDITIVO MINERALE (FILLER):**

proveniente dalla frantumazione di rocce calcaree (sostituibile con cemento, calce idrata o calce idraulica) avente i seguenti requisiti:

% passante al setaccio UNI 0.125 mm > 90 % (UNI EN 933-10)

% passante al setaccio UNI 0.063 mm > 70 % (UNI EN 933-10)

**LEGANTE BITUMINOSO (UNI EN 12591):**

Bitume stradale normale classe di penetrazione 50/7

SEDE LEGALE  
GORIMA / PAVIMOD  
Via Dei Palumbo 55  
73100 Lecce (LE)  
Tel. 0832 312959

SEDE MILANO  
Via Spoleto 1  
20125 Milano (MI)  
Tel. 02 342613

STABILIMENTO  
ALTAMURA  
Contrada Graviscella snc  
70022 Altamura (BA)  
Tel. 099 4700208

STABILIMENTO  
CATANZARO  
S.P. 166 - 88100  
Catanzaro Lido (CZ)  
Tel. 0961 719003

STABILIMENTO  
TARANTO  
S. P. 40 snc  
74010 Statte (TA)  
Tel. 099 4700200

info@gorima.it  
gorima@pec.gorima.it  
info@pavimod.it  
pavimod@pec.pavimod.it  
www.gorima.it

Scheda prodotto





## Conglomerati



### MARCHI E CERTIFICAZIONI

Il conglomerato viene prodotto in conformità alla Norma UNI EN 13108-1 presso gli impianti di confezionamento riportati nel dorso del raccoglitore e provvisti del riconoscimento di marcatura CE. In ogni impianto viene eseguito un controllo costante e continuo delle temperature e dei dosaggi ponderali. Tutti gli aggregati utilizzati sono rigorosamente marcati CE ai sensi della Norma UNI EN 13043.

### APPLICAZIONI DA EVITARE O SCONSIGLIATE

È sconsigliata la posa in opera nei seguenti casi:

- temperature ambientali inferiori a 10°C
- piani di posa saturi di acqua o con deficit di portanza
- superfici gelate

Da evitare:

- spessori inferiori a 8 cm
- temperature di stesa del conglomerato in cantiere inferiori a 140 ° C
- l'uso come strato superficiale finale di qualsiasi tipo di pavimentazione

### ALTRE INDICAZIONI

Il conglomerato può essere prodotto con la tecnologia a tiepido (WMA) per tutte quelle applicazioni che ne esaltano i benefici.

### NOTA IMPORTANTE

Le informazioni sul prodotto riportate nella presente scheda, riflettono le più recenti conoscenze tecnologiche, ma non possono essere considerate come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Dovrà essere cura dell'utilizzatore, assumendone con ciò la piena e completa responsabilità, valutare la compatibilità del prodotto ordinato con l'impiego previsto e con le prescrizioni tecniche di capitolato, nonché eseguirne la corretta posa in opera.

SEDE LEGALE  
GORIMA / PAVIMOD  
Via Dei Palumbo 55  
73100 Lecce (LE)  
Tel. 0832 312959

SEDE MILANO  
Via Spoleto 1  
20125 Milano (MI)  
Tel. 02 342613

STABILIMENTO  
ALTAMURA  
Contrada Graviscella snc  
70022 Altamura (BA)  
Tel. 099 4700208

STABILIMENTO  
CATANZARO  
S.P. 166 - 88100  
Catanzaro Lido (CZ)  
Tel. 0961 719003

STABILIMENTO  
TARANTO  
S. P. 40 snc  
74010 Statte (TA)  
Tel. 099 4700200

info@gorima.it  
gorima@pec.gorima.it  
info@pavimod.it  
pavimod@pec.pavimod.it  
www.gorima.it

Scheda prodotto

