



Emulsioni



GORIMA
prodotti e servizi per
pavimentazioni bituminose



PAVIMOD
pavimentazioni stradali
modificate ad alta tecnologia

PAVI 60 CARRABILE

Emulsione bituminosa cationica ad alte prestazioni per la realizzazione di mani d'attacco. Il nuovo prodotto evita l'asporto del legante al passaggio degli pneumatici dei mezzi d'opera, migliorando notevolmente la funzione di ancoraggio perché si riattiva termicamente al momento della stesa dello strato successivo di conglomerato caldo.

Codice prodotto C 60 B 3

Norma di riferimento UNI EN 13808:2013

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	LIMITI DI VARIAZIONE	CLASSE
Contenuto di acqua	UNI EN 1428	%	40 ± 2	6
Contenuto di legante	UNI EN 1428	%	60 ± 2	6
Indice di rottura	UNI EN 13075-1		70-155	3
Viscosità: Tempo di efflusso foro da 4 mm	UNI EN 12846	s	5-70	5
Residuo al setaccio 0,5 mm	UNI EN 1429	g	≤0,1	2
Residuo al setaccio 0,5 mm (7 gg di stoccaggio)	UNI EN 1429	g	≤0,5	4
Tendenza alla sedimentazione (7gg di stoccaggio)	UNI EN 1847	%	≤10	3
PH (grado di acidità)	EN.12850		2-4	

CARATTERISTICHE DEL BITUME ESTRATTO	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	LIMITI DI VARIAZIONE	CLASSE
Penetrazione a 25°C	UNI EN 1426	dmm	≤50	2
Punto di Rammollimento	UNI EN 1427	°C	≥46	5



Condizioni operative

- Il prodotto deve essere messo in opera a temperature comprese tra 40 e 60°C.
- Lo stoccaggio deve avvenire a temperature comprese tra 20 e 70°C. Attenzione: teme il gelo.
- Evitare riscaldamenti diretti con fluidi caldi aventi temperature superiori a 100°C.
- In caso di stoccaggio prolungato senza movimentazione, si raccomanda di miscelare il prodotto per rimuovere l'eventuale sedimentazione. Non agitare l'emulsione con agitatori a pale.
- Una volta all'anno è consigliabile la pulizia del serbatoio di stoccaggio.

N.B. - Le caratteristiche sopra citate sono riscontrabili solo su campioni consegnati contestualmente al carico del prodotto bituminoso secondo le vigenti norme, in particolare la UNI EN 58 e la UNI EN 12594.

SEDE LEGALE
GORIMA / PAVIMOD
Via Dei Palumbo 55
73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 312959

SEDE MILANO
Via Spoleto 1
20125 Milano (MI)
Tel. 02 342613

STABILIMENTO
ALTAMURA
Contrada Graviscella snc
70022 Altamura (BA)
Tel. 099 4700208

STABILIMENTO
CATANZARO
S.P. 166 - 88100
Catanzaro Lido (CZ)
Tel. 0961 719003

STABILIMENTO
TARANTO
S. P. 40 snc
74010 Statte (TA)
Tel. 099 4700200

info@gorima.it
gorima@pec.gorima.it
info@pavimod.it
pavimod@pec.pavimod.it
www.gorima.it

Scheda prodotto

