



Emulsioni



GORIMA
prodotti e servizi per
pavimentazioni bituminose



PAVIMOD
pavimentazioni stradali
modificate ad alta tecnologia

PAVIMPRE 50

Emulsione bituminosa cationica al 50%, per impregnazione stabilizzati, misti stabilizzati, sottofondi per costruzioni e manutenzioni stradali.

Codice prodotto C 50 B 4

Norma di riferimento UNI EN 13808:2013

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	LIMITI DI VARIAZIONE	CLASSE
Contenuto di acqua	UNI EN 1428	%	50 ± 2	4
Contenuto di legante	UNI EN 1428	%	50 ± 2	4
Indice di rottura	UNI EN 13075-1		110 ± 195	4
Viscosità: Tempo di efflusso foro da 2 mm	UNI EN 12846	s	≤20	2
Residuo al setaccio 0,5 mm	UNI EN 1429	g	≤0,1	2
Residuo al setaccio 0,5 mm (7 gg di stoccaggio)	UNI EN 1429	g	≤0,5	4
Tendenza alla sedimentazione (7gg di stoccaggio)	UNI EN 12847	%	≤10	3
PH (grado di acidità)	EN.12850		2-4	

CARATTERISTICHE DEL BITUME ESTRATTO	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	LIMITI DI VARIAZIONE	CLASSE
Penetrazione a 25°C	UNI EN 1426	dmm	≤220	5
Punto di Rammollimento	UNI EN 1427	°C	≥35	8



Condizioni operative

- Il prodotto deve essere messo in opera a temperature comprese tra 40 e 60°C.
- Lo stoccaggio deve avvenire a temperature comprese tra 20 e 70°C. Attenzione: teme il gelo.
- Evitare riscaldamenti diretti con fluidi caldi aventi temperature superiori a 100°C.
- In caso di stoccaggio prolungato senza movimentazione, si raccomanda di miscelare il prodotto per rimuovere l'eventuale sedimento. Non agitare l'emulsione con agitatori a pale.
- Una volta all'anno è consigliabile la pulizia del serbatoio di stoccaggio.

N.B. - Le caratteristiche sopra citate sono riscontrabili solo su campioni consegnati contestualmente al carico del prodotto bituminoso secondo le vigenti norme, in particolare la UNI EN 58 e la UNI EN 12594.

SEDE LEGALE
GORIMA / PAVIMOD
Via Dei Palumbo 55
73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 312959

SEDE MILANO
Via Spoleto 1
20125 Milano (MI)
Tel. 02 342613

STABILIMENTO
ALTAMURA
Contrada Graviscella snc
70022 Altamura (BA)
Tel. 099 4700208

STABILIMENTO
CATANZARO
S.P. 166 - 88100
Catanzaro Lido (CZ)
Tel. 0961 719003

STABILIMENTO
TARANTO
S. P. 40 snc
74010 Statte (TA)
Tel. 099 4700200

info@gorima.it
gorima@pec.gorima.it
info@pavimod.it
pavimod@pec.pavimod.it
www.gorima.it

Scheda prodotto

