



## USURA B CB 8



### DEFINIZIONE

Il conglomerato bituminoso tipo usura fine (tappeto fine) è un conglomerato bituminoso chiuso che costituisce lo strato superiore della sovrastruttura, sul quale agiscono direttamente i carichi applicati; ha funzione di trasmettere i carichi applicati in superficie agli strati sottostanti e allo stesso tempo presenta caratteristiche, di resistenza all'abrasione e all'azione degli agenti atmosferici, durevoli nel tempo.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Conglomerato bituminoso tradizionale, costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler), impastati a caldo, in impianto, con legante bituminoso stradale normale.

### CAMPI DI IMPIEGO

strati di usura (tappeto) delle pavimentazioni multistrato in conglomerato bituminoso, flessibili o semirigide, di:

- strade extraurbane secondarie e strade urbane secondarie a bassa intensità di traffico
- piazzali o parcheggi con transito di mezzi leggeri
- marciapiedi
- ripristini temporanei del manto stradale in corrispondenza di scavi per condotte o tubazioni
- manutenzioni localizzate provvisorie del manto stradale
- ogni altro impiego specifico previsto progettualmente



## Caratteristiche tecniche

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO  
8 mm

### COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA

AGGREGATO GROSSO > 2 mm 64 – 74 %

AGGREGATO FINO < 2 mm 26 – 36 %

FILLER 6 - 10 %

PERCENTUALE DI LEGANTE Bmin 5,7 % (riferita al peso della miscela) 5,7 – 6,1 %

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

RESISTENZA A TRAZIONE INDIRECTA  
Rt (GPa x 10<sup>-3</sup>) 1,30 (UNI EN 12697-23)

COEFFICIENTE DI TRAZIONE INDIRECTA  
CTI (GPa x 10<sup>-3</sup>) 80 (UNI EN 12697-23)

VUOTI RESIDUI a 10 giri:  
11 - 15 % (UNI EN 12697-31)

VUOTI RESIDUI a 100 giri:  
3 – 6 % (UNI EN 12697-31)

### MASSA VOLUMICA

2,32 - 2,37 g/cm<sup>3</sup> (UNI EN 12697-31)

### CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI AGGREGATI AGGREGATO GROSSO (> 2 mm):

costituito da pietrischi, pietrischetti e graniglie, di natura mineralogica prevalentemente calcarea

- resistenza alla frammentazione  
LA < 25 % LA25 ((UNI EN 1097-2)
- % di elementi frantumati > 100 %

### AGGREGATO FINO (< 2 mm):

costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce

### ADDITIVO MINERALE (FILLER):

proveniente dalla frantumazione di rocce calcaree (sostituibile con cemento, calce idrata o calce idraulica) avente i seguenti requisiti:

% passante al setaccio UNI 0.125 mm > 90 % (UNI EN 933-10)  
% passante al setaccio UNI 0.063 mm > 70 % (UNI EN 933-10)

### LEGANTE BITUMINOSO (UNI EN 12591):

Bitume stradale normale classe di penetrazione 50/70

SEDE LEGALE  
GORIMA / PAVIMOD  
Via Dei Palumbo 55  
73100 Lecce (LE)  
Tel. 0832 312959

SEDE MILANO  
Via Spoleto 1  
20125 Milano (MI)  
Tel. 02 342613

STABILIMENTO  
ALTAMURA  
Contrada Graviscella snc  
70022 Altamura (BA)  
Tel. 099 4700208

STABILIMENTO  
CATANZARO  
S.P. 166 - 88100  
Catanzaro Lido (CZ)  
Tel. 0961 719003

STABILIMENTO  
TARANTO  
S. P. 40 snc  
74010 Statte (TA)  
Tel. 099 4700200

info@gorima.it  
gorima@pec.gorima.it  
info@pavimod.it  
pavimod@pec.pavimod.it  
www.gorima.it

Scheda prodotto





## Conglomerati



### MARCHI E CERTIFICAZIONI

Il conglomerato viene prodotto in conformità alla Norma UNI EN 13108-1 presso gli impianti di confezionamento riportati nel dorso del raccoglitore e provvisti del riconoscimento di marcatura CE. In ogni impianto viene eseguito un controllo costante e continuo delle temperature e dei dosaggi ponderali. Tutti gli aggregati utilizzati sono rigorosamente marcati CE ai sensi della Norma UNI EN 13043.

### APPLICAZIONI DA EVITARE O SCONSIGLIATE

È sconsigliata la posa in opera nei seguenti casi:

- temperature ambientali inferiori a 10°C
- pioggia o piani di posa saturi di acqua o con deficit di portanza
- spessori superiori a 4 cm

Da evitare:

- spessori inferiori a 2 cm
- temperature di stesa del conglomerato in cantiere inferiori a 140 ° C
- superfici gelate
- superfici bagnate e non emulsionate precedentemente
- superfici scarificate non pulite
- mani d'attacco con emulsione appena spruzzata e/o con rottura dell'emulsione non avvenuta
- previsione di sovrastruttura caratterizzata da carichi statici rilevanti e fortemente concentrati in condizioni di temperature ambientali elevate
- previsione di pavimentazione di piazzali in esercizio con transito di mezzi pesanti che eseguono manovre a ridotto raggio di sterzata e in condizioni di temperature ambientali elevate

### ALTRE INDICAZIONI

Il conglomerato può essere prodotto con la tecnologia a tiepido (WMA) per tutte quelle applicazioni che ne esaltano i benefici.

### NOTA IMPORTANTE

Le informazioni sul prodotto riportate nella presente scheda, riflettono le più recenti conoscenze tecnologiche, ma non possono essere considerate come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Dovrà essere cura dell'utilizzatore, assumendone con ciò la piena e completa responsabilità, valutare la compatibilità del prodotto ordinato con l'impiego previsto e con le prescrizioni tecniche di capitolato, nonché eseguirne la corretta posa in opera.

SEDE LEGALE  
GORIMA / PAVIMOD  
Via Dei Palumbo 55  
73100 Lecce (LE)  
Tel. 0832 312959

SEDE MILANO  
Via Spoleto 1  
20125 Milano (MI)  
Tel. 02 342613

STABILIMENTO  
ALTAMURA  
Contrada Graviscella snc  
70022 Altamura (BA)  
Tel. 099 4700208

STABILIMENTO  
CATANZARO  
S.P. 166 - 88100  
Catanzaro Lido (CZ)  
Tel. 0961 719003

STABILIMENTO  
TARANTO  
S. P. 40 snc  
74010 Statte (TA)  
Tel. 099 4700200

info@gorima.it  
gorima@pec.gorima.it  
info@pavimod.it  
pavimod@pec.pavimod.it  
www.gorima.it

Scheda prodotto

